

Ainsi voici les préconisations pour les prochains enduits à réaliser sur mur GREB :

➤ Gobetis (couche d'accroche)

○ Préparation

- Trame : Nergalto papier imperméable vissé dans le mortier largeur des bandes : Poteaux + 10cm de chaque coté. Prévoir 1-2 mm de jeu dans les angles (ne pas trop serrer le nergalto)
- Mouillage : uniquement sur le mortier, en commençant par le haut et sans ruissellement

○ Mise en œuvre

- Chaux : St Astier NHL5-Z ou Calcia/lafarge NHL 3,5-Z
- Sable : 0-4
- Dosage : 1 vol chaux / 2 de sable
- Epaisseur : l'épaisseur du Nergalto
- Mode d'application : truelle ou sablon

➤ Corps d'enduit

○ Préparation

- Trame : trame de verre (maille 10mm) sur toute la surface (ou dépassant de 10cm les plaques de nergalto)
- Mouillage : léger (particulièrement en intérieur) et uniquement sur le mortier

○ Mise en œuvre

- 48h après le gobeti
- Chaux : Lafarge Nathural NHL 3,5 ou St Astier NHL 2
- Sable : 0-4
- Dosage : 1 vol chaux 2,5 vol de sable
- Epaisseur : 1-1,5 cm
- Mode d'application : truelle ou sablon tiré à la règle

➤ Finition

○ Préparation

- Mouillage : aspersion légère (plus prononcée sur les façades exposées au vent et soleil)
- Protection des intempéries (gel, vent, pluie, chaleur, soleil)

○ Mise en œuvre

- St Astier NHL 2 ou chaux aérienne CL 90
- Sable : 0-2 roulé
- Dosage : 1 vol chaux 3 vol de sable
- Epaisseur : 5-8 mm
- Mode d'application : truelle ou sablon + talochage